

Strahlfolie 600 μ für Sandstrahlen bis 8mm, ASLAN S62

Folie nach Maß von Westerwald-Folien

Technische Daten

Material	PVC (Polymer weichgemacht)
Foliendicke	ca. 600 μ m
Kleber	Polyacrylatklebstoff
Klebkraft	sofort ca. 2,0 N/25mm, Endklebkraft ca. 4,5 N/25mm
Temperaturbereich	Verarbeitung ab 15 °C, verklebt -30 °C bis +80 °C
Verklebung	trocken
Lagerfähigkeit (unverarbeitet)	bis zu 2 Jahre

Alle Angaben laut Herstellerangaben. Die Werte sind typische Mess- und Erfahrungswerte und können je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern persönlich.