WESTERWALD FOLIEN

Technisches Merkblatt

Stand: 16.10.2026

Sonnenschutzlack 2,5 l – flüssige Sonnenschutzfolie

Art.-Nr. 1303120

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Licht- und Wärmeschutz auf Basis eines Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisats für Glas- und Kunststoffscheiben: für Sheddächer, Glasdächer, Gewächshäuser, Lichtkuppeln und Stegplatten aus Polycarbonat, Plexiglas und Polystyrol. Weiß-lasierend, seidenmatt.

Auf einen Blick

7–9 m²/l	24 h	2–3 ×
Ergiebigkeit (Rolle/Pinsel)	Durchtrocknung	Anstrichaufbau

Technische Daten

Farbton / Glanz	weiß-lasierend / seidenmatt
Dichte	ca. 1,05 g/cm³
Verdünnung	Wasser
Untergründe	Glas, Plexiglas, PMMA, Polycarbonat, Polystyrol u. ä.
Ergiebigkeit	Streichen/Rollen 7–9 m²/l; Spritzen 6–8 m²/l
Verdünnung je Verfahren	Streichen/Rollen unverdünnt; Spritzen ca. 10 % Wasser
Trocknung (20 °C / 55 % r. F.)	staubtrocken 30 min · grifffest 60–80 min · überstreichbar 4 h · durchgetrocknet 24 h
Verarbeitung	12–30 °C, Luftfeuchte 30–75 %; in den ersten Tagen vor Regen schützen
Überstreichbarkeit	nicht mit anderen Anstrichmitteln überstreichbar

Eigenschaften

Eigenschaften	gute Lichtstreuung für ein angenehmes Raumklima, schnell trocknend, wetterbeständig, gute Nasshaftung, lichtecht, alterungs- und alkalibeständig, mindert die Aufheizung und die UV-Durchlässigkeit
Untergrund	intakt, tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei; Altanstriche entfernen; auf unbekannten Untergründen zuerst an einer unauffälligen Stelle testen
Werkzeug	direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei; ungeöffnet ca. 1 Jahr, nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verarbeiten
Inhaltsstoffe	Styrol-Acrylsäureester-Copolymerisat-Dispersion, Titandioxid, Wasser, Ammoniak, Glykolether, Additive
Entsorgung	restentleerte Gebinde zum Recycling, ausgehärtete Reste zum Restmüll, flüssige Reste zur Schadstoffsammelstelle (Abfallschlüssel 080111)

Hinweise

Die üblichen Schutzmaßnahmen beim Verarbeiten von Lacken einhalten; Lebensmittel während Verarbeitung und Trocknung aus dem Raum entfernen. Weitere Angaben im Sicherheitsdatenblatt. Alle Angaben nach bestem Wissen und laut Hersteller; sie ersetzen nicht die Prüfung der Eignung für Ihren Einsatzzweck. Bei Fragen beraten wir Sie gern.

Fragen zur Folie oder Verarbeitung?

Telefon 02624 185 97 61 · Mo–Do 9–15 Uhr, Fr 9–13 Uhr
info(at)westerwald-folien.de · Produkt im Shop: QR-Code scannen