

Glasdekorfolie in Ätzglasoptik Dusted ASLAN E 200

Folie nach Maß von Westerwald-Folien

Technische Daten

Material	PVC (polymer weichgemacht)
Foliendicke	ca. 80 µm
Kleber	Polyacrylatklebstoff
Klebkraft	sofort ca. 6,5 N/25mm, Endklebkraft ca. 14 N/25mm
Brandklasse	selbstverlöschend (auf Aluminium)
Temperaturbereich	Verarbeitung ab 15 °C, verklebt -30 °C bis +80 °C
Haltbarkeit außen	bis zu 7 Jahre (vertikal verklebt)
Verklebung	trocken oder nass
Lagerfähigkeit (unverarbeitet)	bis zu 2 Jahre

Alle Angaben laut Herstellerangaben. Die Werte sind typische Mess- und Erfahrungswerte und können je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Verarbeitung die Eignung für Ihren Einsatzzweck. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern persönlich.