

| Folie                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                | coextrudierte PE-Folie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dicke                   | 60 µm ( ± 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dichte                  | 0,925g/cm³ ( ± 10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe / Oberfläche      | transparent (CL) glänzend, blau (BU) glänzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberflächenbehandlung   | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| optische Transparenz    | leicht milchig, kleine Kratzer möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adhäsion                | Haftseite dauerhaft 0,01N/25 mm (FTM1) auf gereinigtem Fensterglas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anbringungstemperatur   | min. + 5°C (Untergrundtemperatur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbeständigkeit | -20°C bis +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lebensdauer             | Inneneinsatz 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Träger                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material                | GlassCote: Glassinepapier weiß, einseitig PE-beschichtet , rückseitig bedruckbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dicke                   | 70 µm ( ± 7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flächengewicht          | 78 g/m² ( ± 7,5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verbund                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dicke                   | 130 µm ( ± 9%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verarbeitung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stanzbarkeit            | gute Stanzeigenschaften auf Glassinepapier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anmerkung               | Die Haftkraft kann zwischen 0,01 und 0,09N/25mm variieren, abhängig von Trägerpapier, Lagerdauer und Temperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normen und Richtlinien  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Richtlinie              | RoHS 2015/863/EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Allgemein               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formate                 | Mutterrolle: 1.000 mm x 1.000 m<br>Sonderformate aus Mutterrollen der Breite 1.000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formatabweichung        | ± 2 mm über 1.000 mm ( ± 0,3 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagerdauer              | 1 Jahr bei 21°C / 50% Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| besondere Eigenschaften | <b>PE-CLING<sup>Protect</sup></b> ist eine Adhäsionsfolie aus Polyethylen, die <ul style="list-style-type: none"> <li>• ohne Klebstoff auf glänzenden Oberflächen (z.B. Fensterglas, Displays, Autolack, PC, PMMA) haftet</li> <li>• wiederablösbar ist</li> <li>• keine Rückstände hinterlässt (In Kombination mit Lacken und Kunststoffen ist die Verträglichkeit zu prüfen.)</li> <li>• bedingt wiederverwendbar ist.</li> </ul> |

Alle technischen Angaben sind typische Werte.

#### Garantie und Haftung

Die Spezifikationen in diesem Datenblatt entsprechen unseren Untersuchungsergebnissen und Erfahrungen aus der Praxis. Die Spezifikationen stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht rechtsverbindlich. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen, ob das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist, insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen Einflussfaktoren der beabsichtigten Anwendung.

Alle Angelegenheiten, die unsere Garantie oder Haftung in Bezug auf das oben genannte Produkt betreffen, unterliegen unseren aktuellen AGB, soweit die Bestimmungen der AGB nicht einer vorrangigen Gesetzgebung widersprechen. Änderungen oder Verbesserungen der technischen Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.